



**ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม**

**ฉบับที่ 2142 (พ.ศ. 2539)**

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น (แก้ไขครั้งที่ 1)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น มาตรฐานเลขที่ มอก.1222-2537

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น มาตรฐานเลขที่ มอก.1222-2537 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1989 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2537 ดังต่อไปนี้

1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก.1222-2537” เป็น “มอก.1222-2539”
2. ให้ยกเลิกความในตารางที่ 2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

**ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกระจกนิรภัยหลายชั้น**  
(ข้อ 6.1)

| ข้อบกพร่อง                                 | เกณฑ์ที่กำหนด   | วิธีทดสอบตาม |
|--|---|--------------|
| ฟองอากาศ                                   | ต้องไม่ปรากฏจนเห็นได้ชัดในระหว่างชั้นกระจก  | ข้อ 10.2     |
| สิ่งแปลกปลอม<br>(foreign matter)           | ต้องไม่มีในระหว่างชั้นของกระจก  |              |
| การเหลื่อมของแผ่น<br>(plate discrepancy)   | ต้องไม่เหลื่อมจนเป็นผลเสียต่อการใช้งาน  |              |
| รอยร้าว (fine crack)                       | ต้องไม่มี   |              |
| ความมัวและรอยขีดข่วน<br>(haze and scratch) | ต้องสังเกตเห็นด้วยตาเปล่า   |              |
| รอยบิ่น (chip)                             | อาจมีได้เฉพาะที่ขอบและมุมโดยความกว้างหรือความยาวของรอยบิ่นต้องน้อยกว่าความหนาของกระจก | ข้อ 10.3     |

- หมายเหตุ 1. ฟองอากาศที่ปรากฏภายในบริเวณที่ห่างจากขอบไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
2. ฟองอากาศและสิ่งแปลกปลอมที่มีในเนื้อกระจกแต่ละชั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ยังไม่มีการประกาศกำหนดมาตรฐานอนุโลมให้เป็นไปตาม มอก.880
3. การพิจารณาการเหลื่อมของแผ่นว่าจะมีผลเสียต่อการใช้งานหรือไม่นั้น อาจจะพิจารณาโดยประมาณว่า ชั้นกระจกเหลื่อมกันเกินเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างและความยาวที่กำหนดในตารางที่ 1 หรือไม่ หากไม่เกินจึงจะถือว่าไม่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน

3. ให้ยกเลิกความในข้อ 6.7 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“6.7 ความทนแรงกระแทกทะลุ (penetration resistance) (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ ชนิด II)

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.9 แล้ว กระจกต้องไม่แตกจนทะลุทั้ง 2 ชั้น หรือถ้าทะลุทั้ง 2 ชั้นขนาดของช่องแตกที่ความสูงแรกที่กระจกแตกทะลุ ต้องไม่กว้างจนทำให้ลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร ผ่านได้โดยอิสระ”


ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2539

ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 49 ง  
วันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2539



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 1222 – 2537

## กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น

GLASS FOR USE IN BUILDINGS : LAMINATED SAFETY GLASS

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

UDC 666.155

ISBN 974-606-662-5

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น

มอก. 1222 – 2537

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 78 ง  
วันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2537

**คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 61**  
**มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่น**

**ประธานกรรมการ**

พลเรือตรี บุญพบ บุญญาภิสันท์ ร.น.

ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

**กรรมการ**

นายสัญญา ขวลิตธำรง

ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายดุสิต ไตรศิริพานิช

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายปรีดา พิมพ์ขาวขำ

ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุระ น้อยพันธ์

ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายขวัญชัย ตาตะนันท์

ผู้แทนองค์การแก้ว

นายวิชัย เกียรติก่อเกื้อ

ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

นายชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟูง

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายวีระศักดิ์ เล็กสกุล

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายประพันธ์ ตันติสุขวิพงษ์

ผู้แทนบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด

นายวินัย ทวีสกุลชัย

ผู้แทนบริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี กลาส จำกัด

นายชัยโรจน์ วัฒนวรรณเวชช์

ผู้แทนบริษัท ไทยเซฟตี้กลาส จำกัด

นายวิวัฒน์ แพรพริ้งงาม

ผู้แทนบริษัท สยาม วี.เอ็ม.ซี. กระจกนิรภัย จำกัด

นายสุภสิทธิ์ น้ําเลิศวัฒน์

นายพรชัย เอื้อสุวรรณกุล

ผู้แทนบริษัท กระจกสยาม จำกัด

**กรรมการและเลขานุการ**

นางพกามาศ สตินธรรมศักดิ์

ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นางนฤมล วานิชย์เจริญ

ปัจจุบันมีการใช้กระจกเป็นส่วนประกอบของอาคารกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกระจกนิรภัยต่าง ๆ นอกจากสามารถผลิตกระจกดังกล่าวขึ้นใช้เองภายในประเทศแล้ว ยังส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์กระจกต่าง ๆ สำหรับอาคาร จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น ขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นเล่มหนึ่งในชุดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกสำหรับอาคาร ที่ประกาศกำหนดไปแล้ว คือ

|  |  |
|--|--|
| มอก.965-2533   | กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์   |
| มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง |  |
| ANSI Z 97.1-1984   | Safety Glazing Materials Used in Buildings-Safety Performance Specifications and Methods of Test |
| AS 2208-1978   | Safety Glazing Materials for Use in Buildings (Human Impact Considerations)                      |
| BS 6206 : 1981   | Impact performance requirements for flat safety glass and safety plastics for use in buildings   |
| JIS R 3205-1989  | Laminated Glasses  |
| KS L 2004-84   | Laminated Safety Glass   |
| มอก. 54-2516   | กระจกแผ่น  |
| มอก. 880-2532  | กระจกโพลิต   |
| มอก. 965-2533  | กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์   |

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511



**ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม**

**ฉบับที่ 1989 (พ.ศ. 2537)**

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น

---

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น มาตรฐานเลขที่ มอก.1222-2537 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537

**พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์**

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม



# มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

## กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น

### 1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ประเภท ชนิดและสัญลักษณ์ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนวัสดุ และการทำ คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น
- 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมกระจกนิรภัยหลายชั้นสำหรับอาคาร ทั้งที่ไม่มีสีและมีสีในเนื้อกระจกและ/หรือมีสีเนื่องจากวัสดุคั่นกลาง แต่ไม่รวมถึงกระจกนิรภัยหลายชั้นที่แต่งแต้มหรือเคลือบสีผิวนอก

### 2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 กระจกนิรภัย หมายถึง กระจกที่ทำขึ้นโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มีสมบัติในการป้องกันหรือลดอันตราย เนื่องจากการบาดและแทงของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก
- 2.2 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “กระจกนิรภัยหลายชั้น” หมายถึง กระจกนิรภัยประกอบด้วยกระจกตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ประกบกันโดยมีวัสดุคั่นกลางระหว่างชั้นและยึดกระจกแต่ละชั้นให้ติดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน เมื่อกระจกแตก ร้าวหรือราน วัสดุคั่นกลางดังกล่าวนี้จะยึดเศษหรือชิ้นกระจกไม่ให้หลุดออกมา
- 2.3 กระจกสีตัดแสง (tinted or heat absorbing glass) หมายถึง กระจกสีที่ทำให้มีสีอยู่ในเนื้อ เพื่อตัดแสง ลดความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้น้อยลง
- 2.4 ความสูงของการตกกระแทก (drop height) หมายถึง ระยะในแนวตั้งระหว่างจุดศูนย์กลางของส่วนที่ป้องกันที่สุดของถุงน้ำหนักขณะถูกแขวนอย่างอิสระ กับจุดศูนย์กลางดังกล่าวขณะถูกยกขึ้นยึดไว้ ณ ตำแหน่งที่ต้องการจะปล่อยถุงน้ำหนักเพื่อทดสอบความทนแรงกระแทกทะเล

### 3. ประเภท ชนิดและสัญลักษณ์

- 3.1 กระจกนิรภัยหลายชั้น แบ่งตามลักษณะแผ่นออกเป็น 2 ประเภท คือ
  - 3.1.1 ประเภทแผ่นเรียบ แบ่งตามความทนแรงกระแทกและความทนแรงกระแทกทะเลออกเป็น 2 ชนิด คือ
    - 3.1.1.1 ชนิด I เป็นกระจกนิรภัยตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ความหนาไม่จำกัด ทนแรงกระแทกได้ตามข้อ 6.6 ใช้สัญลักษณ์ L I

- 3.1.1.2 ชนิด II เป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น หนาไม่เกิน 16 มิลลิเมตร ทนแรงกระแทกตามข้อ 6.6 และทนแรงกระแทกทะลุตามข้อ 6.7 ใช้สัญลักษณ์ L II
- 3.1.2 ประเภทแผ่นโค้ง มีชนิดเดียว ใช้สัญลักษณ์ CL I  
หมายเหตุ 1. L หมายถึง กระจกนิรภัยหลายชั้น  
2. C หมายถึง ประเภทแผ่นโค้ง

#### 4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 กระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ
  - 4.1.1 ความหนาให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนรวมของกระจกที่ใช้ทำตามที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนาให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
  - 4.1.2 ความกว้างและความยาว ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยจะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ตามที่กำหนดในตารางที่ 1  
ในกรณีที่ทำด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือหนาเกิน 24 มิลลิเมตร หรือไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือมีด้านใดด้านหนึ่งยาวเกิน 2 400 มิลลิเมตร เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  
การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 10.1
- 4.2 กระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นโค้ง  
ความหนา ความกว้าง ความยาว ความโค้งและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างและความยาวของกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ  
(ข้อ 4.1.2)

| ความหนา           | เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างและความยาว |  |
|-------------------|--|--|
|                   | กว้างหรือยาว<br>ไม่เกิน 1 200              | กว้างหรือยาวเกิน 1 200<br>แต่ไม่เกิน 2 400 |
| 4 ถึงน้อยกว่า 6   | + 2  | + 2  |
|                   | - 1  | - 1  |
| 6 ถึงน้อยกว่า 11  | + 3  | + 3  |
|                   | - 2  | - 1  |
| 11 ถึงน้อยกว่า 17 | + 4  | + 4  |
|                   | - 3  | - 2  |
| 17 ถึง 24         | + 5  | + 5  |
|                   | - 4  | - 3  |

## 5. วัสดุและการทำ

### 5.1 วัสดุ

#### 5.1.1 กระจก

ใช้กระจกโฟลต ที่มีคุณภาพตาม มอก.880 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ ที่มีคุณภาพตาม มอก.965 กระจกแผ่นที่มีคุณภาพตาม มอก.54 กระจกเสริมลวด (wired plate glass) กระจกเสริมลวดขัดเงา (wired polished plate glass) หรือกระจกสีตัดแสงที่ทำจากกระจกโฟลตและกระจกขัดเงา (heat absorbing float and polished plate glass)

สำหรับกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบชนิด II ห้ามใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์หรือกระจกที่เสริมลวด เป็นวัสดุในการทำ

#### 5.1.2 วัสดุคั่นกลาง

ใช้วัสดุคั่นกลางชนิดโพลีไวนิลบิวทิล (polyvinylbutyral) หรือวัสดุคั่นกลางชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า

### 5.2 การทำ

โดยทั่วไปใช้วิธีอัดประกบกระจกโดยมีวัสดุคั่นกลางคั่นระหว่างชั้นของกระจก พร้อมกับให้ความร้อนเพื่อให้วัสดุคั่นกลางยึดแผ่นกระจกแต่ละชั้นให้ติดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน

## 6. คุณลักษณะที่ต้องการ

### 6.1 ลักษณะทั่วไป

ต้องเรียบร้อยโดยอาจมีข้อบกพร่องได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกระจกนิรภัยหลายชั้น  
(ข้อ 6.1)

| ข้อบกพร่อง                                 | เกณฑ์ที่กำหนด   | วิธีทดสอบตาม |
|--|---|--------------|
| ฟองอากาศ                                   | ต้องไม่ปรากฏจนเห็นได้ชัดในระหว่างชั้นของกระจก   | ข้อ 10.2     |
| สิ่งแปลกปลอม<br>(foreign matter)           | ต้องไม่มีในระหว่างชั้นของกระจก  |              |
| การเหลื่อมของแผ่น<br>(plate discrepancy)   | ต้องไม่มี   |              |
| รอยร้าว (fine crack)                       | ต้องไม่มี   |              |
| ความมัวและรอยขีดข่วน<br>(haze and scratch) | ต้องสังเกตไม่เห็นด้วยตาเปล่า  |              |
| รอยบิ่น (chip)                             | อาจมีได้เฉพาะที่ขอบและมุมโดยความกว้างหรือความยาวของรอยบิ่นต้องน้อยกว่าความหนาของกระจก | ข้อ 10.3     |

- หมายเหตุ 1. ฟองอากาศที่ปรากฏภายในบริเวณที่ห่างจากขอบไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
2. ฟองอากาศและสิ่งแปลกปลอมที่มีในเนื้อกระจกแต่ละชั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ยังไม่มีการประกาศกำหนดมาตรฐาน อนุโลมให้เป็นไปตาม มอก.880

6.2 รอยเส้นและรอยคลื่น (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ)

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4 แล้ว ภาพจากสไลด์ที่ฉายผ่านกระจกนิรภัยหลายชั้น ณ บริเวณห่างจากขอบไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งปรากฏอยู่นอกเส้นคู่ขนานนอกสุดที่กำหนดไว้บนฉากรับภาพ

6.3 ความโค้ง (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ)

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.5 แล้ว

- 6.3.1 ความโค้งต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 สำหรับกระจกนิรภัยหลายชั้นที่ทำจากกระจกแผ่น
- 6.3.2 ความโค้งต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 สำหรับกระจกนิรภัยหลายชั้นที่ทำจากกระจกโพลีหรือกระจกขัดเงา
- 6.3.3 ความโค้งต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สำหรับกระจกนิรภัยหลายชั้นที่ทำจากกระจกที่มีลวดเสริมหรือกระจกนิรภัยเทมเปอร์

6.4 ความทนแสง (resistance to light)

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.6 แล้ว ต้องไม่ต่าง หรือขุ่นมัว ไม่เกิดฟองอากาศ และการส่องผ่านของแสงจะลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 10

- 6.5 ความทนความร้อน (resistance to heat)  
เมื่อทดสอบตามข้อ 10.7 แล้ว ยอมให้รอยร้าวเกิดขึ้นได้ แต่ต้องไม่มีฟองอากาศและข้อบกพร่องอื่น ๆ ในบริเวณที่ห่างจากขอบหรือรอยร้าวเกิน 13 มิลลิเมตร
- 6.6 ความทนแรงกระแทก (impact resistance)  
เมื่อทดสอบตามข้อ 10.8 แล้ว กระจกต้องไม่แตก หรือถ้าแตก วัสดุคั่นกลางต้องไม่ฉีกขาด และอาจมีสะเก็ดหลุดออกไปได้บ้าง แต่ชิ้นกระจกที่แตกต้องไม่หลุดร่วงจนเห็นวัสดุคั่นกลาง
- 6.7 ความทนแรงกระแทกทะลุ (penetration resistance) (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ ชนิด II)  
เมื่อทดสอบตามข้อ 10.9 แล้ว กระจกต้องไม่แตกจนทะลุทั้ง 2 ชั้น ขนาดของช่องแตกที่ความสูงแรกที่กระจกแตกทะลุต้องไม่กว้างจนทำให้ลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร ผ่านได้โดยอิสระ

## 7. การบรรจุ

- 7.1 ให้บรรจุกระจกนิรภัยหลายชั้นในภาชนะบรรจุที่แน่นหนา แข็งแรงและมีวัสดุกันแตก

## 8. เครื่องหมายและฉลาก

- 8.1 ที่กระจกนิรภัยหลายชั้นทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร
- (1) สัญลักษณ์แสดงชนิด
  - (2) ความหนา
  - (3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- 8.2 ที่ภาชนะบรรจุกระจกนิรภัยหลายชั้นทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (1) คำว่า “กระจกนิรภัยหลายชั้น”
  - (2) สัญลักษณ์แสดงชนิด
  - (3) ขนาด เป็นมิลลิเมตร
  - (4) จำนวน
  - (5) รหัสรุ่นที่ทำ
  - (6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- 8.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
- 8.4 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

## 9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง กระจกนิรภัยหลายชั้นประเภท ชนิด และความหนาเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกันที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

- 9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- 9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
- 9.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 2 หน่วยภาชนะบรรจุ ตรวจสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะบรรจุ แล้วชักตัวอย่างจากแต่ละภาชนะบรรจุอย่างน้อยภาชนะบรรจุละ 2 แผ่น ให้ได้ตัวอย่างรวม 5 แผ่น เพื่อทดสอบเครื่องหมายและฉลากที่กระจกนิรภัยหลายชั้น ขนาดและลักษณะทั่วไป
- 9.2.1.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4. ข้อ 6.1 ข้อ 7. และข้อ 8 จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบรอยเส้นและรอยคลื่น และความโค้ง (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ)
- 9.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากกระจกนิรภัยหลายชั้นที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องขนาดและลักษณะทั่วไป (ข้อ 9.2.1) แล้ว จำนวน 3 แผ่น
- 9.2.2.2 ตัวอย่างทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 6.2 และข้อ 6.3 จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความทนแสง
- 9.2.3.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องขนาดและลักษณะทั่วไป (ข้อ 9.2.1) แล้ว จำนวน 2 แผ่น
- ในกรณีของกระจกนิรภัยหลายชั้นที่ทำด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์ หรือกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นโค้ง ให้ทำตัวอย่างกระจกนิรภัยหลายชั้นเป็นกระจกแผ่นเรียบโดยใช้วัสดุ ความหนาและกรรมวิธีเดียวกัน ขนาดประมาณ 100 มิลลิเมตร × 300 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น
- 9.2.3.2 ตัวอย่างทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 6.4 จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 9.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความทนความร้อน
- 9.2.4.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องรอยเส้นและรอยคลื่น และความโค้ง (ข้อ 9.2.2) แล้ว จำนวน 2 แผ่น
- ในกรณีของกระจกนิรภัยหลายชั้นที่ทำด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์ หรือกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นโค้ง ให้ทำตัวอย่างของกระจกนิรภัยหลายชั้นเป็นกระจกแผ่นเรียบ โดยใช้วัสดุความหนา และกรรมวิธีเดียวกัน ขนาดประมาณ 300 มิลลิเมตร × 300 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น
- 9.2.4.2 ตัวอย่างทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 6.5 จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 9.2.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความทนแรงกระแทก
- 9.2.5.1 ให้ทำตัวอย่างของกระจกนิรภัยหลายชั้นเป็นกระจกแผ่นเรียบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละประมาณ 610 มิลลิเมตร โดยใช้วัสดุ ความหนา และกรรมวิธีเดียวกัน จำนวน 12 แผ่น เพื่อใช้ทดสอบจำนวน 6 แผ่น และสำรองไว้เพื่อการทดสอบใหม่จำนวน 6 แผ่น

- 9.2.5.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 6.6 ต้องไม่เกิน 1 แผ่น จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าตัวอย่างไม่เป็นไปตามข้อ 6.6 ตั้งแต่ 3 แผ่นขึ้นไป ให้ถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นรุ่นนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ถ้าตัวอย่างไม่เป็นไปตามข้อ 6.6 จำนวน 2 แผ่น ให้ทดสอบใหม่ด้วยตัวอย่างที่สำรองไว้ และผลการทดสอบใหม่ต้องเป็นไปตามข้อ 6.6 ทุกแผ่น จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 9.2.6 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความทนแรงกระแทกทะเล (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ ชนิด II)
- 9.2.6.1 ให้ทำตัวอย่างของกระจกนิรภัยหลายชั้นรุ่นเดียวกัน ขนาดประมาณ 864 มิลลิเมตร × 1 930 มิลลิเมตร จำนวน 3 แผ่น
- 9.2.6.2 ตัวอย่างทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 6.7 จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 9.3 เกณฑ์ตัดสิน
- 9.3.1 ตัวอย่างกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ ชนิด I ต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1.2 ข้อ 9.2.2.2 ข้อ 9.2.3.2 ข้อ 9.2.4.2 และข้อ 9.2.5.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ ชนิด I รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
- 9.3.2 ตัวอย่างกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ ชนิด II ต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1.2 ข้อ 9.2.2.2 ข้อ 9.2.3.2 ข้อ 9.2.4.2 ข้อ 9.2.5.2 และข้อ 9.2.6.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบชนิด II รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
- 9.3.3 ตัวอย่างกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นโค้ง ต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1.2 ข้อ 9.2.3.2 ข้อ 9.2.4.2 และข้อ 9.2.5.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่ากระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นโค้งรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

## 10. การทดสอบ

### 10.1 ขนาด

#### 10.1.1 ความหนา

ใช้เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร วัดความหนาของตัวอย่าง ณ จุดตัดระหว่างเส้นทแยงมุมกับเส้นขนานซึ่งห่างจากขอบตัวอย่างไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร รวม 4 ตำแหน่ง แล้วรายงานผลทุกค่าโดยให้มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง

#### 10.1.2 ความกว้างและความยาว

ใช้เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดความกว้างและความยาวทั้ง 2 ด้าน ตามแนวที่ขนานและห่างจากขอบตัวอย่างประมาณ 15 มิลลิเมตร แล้วรายงานผลทุกค่า

### 10.2 ลักษณะทั่วไป (ยกเว้นรอยบิ่น)

ตั้งตัวอย่าง ณ ที่มีความสว่างเพียงพอ แล้วตรวจพินิจที่ระยะห่างจากตัวอย่างประมาณ 500 มิลลิเมตร ทั้งนี้ผู้ทดสอบต้องไม่มีโอกาสพิจารณาตัวอย่างโดยใกล้ชิดมาก่อน

10.3 รอยบิ่น

วัดขนาดรอยบิ่นด้วยกล้องขยายซึ่งเลนส์ขยายมีตารางเปรียบเทียบที่มีความละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

10.4 รอยเส้นและรอยคลื่น (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ)

10.4.1 อุปกรณ์

10.4.1.1 เครื่องฉายสไลด์ ที่มีแหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ หรือหลอดไฟฟ้าอื่นที่เทียบเท่า มีเลนส์คู่ซึ่งห่างกัน 100 ถึง 150 มิลลิเมตร และสามารถติดตั้งอุปกรณ์บังคับแสง (iris diaphragm) ได้เมื่อต้องการปรับสภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

10.4.1.2 ฉากรับภาพรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่พอสมควร ที่บริเวณกึ่งกลางมีเส้นขนานในแนวตั้ง 3 เส้นแต่ละเส้นห่างกัน 10 มิลลิเมตร


10.4.1.3 สไลด์ที่มีเส้นตรงในแนวตั้ง 1 เส้น

10.4.2 วิธีทดสอบ

10.4.2.1 ตั้งเครื่องฉายสไลด์ในตำแหน่งที่ลำแสงจากเครื่องฉายสไลด์ตั้งฉากกับฉากรับภาพ เปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าในเครื่องฉายสไลด์ และปรับสไลด์ให้ภาพเส้นตรงจากสไลด์ทับเส้นกลางที่ฉากรับภาพ

10.4.2.2 ตั้งตัวอย่าง ให้ระนาบของตัวอย่างขนานกับระนาบของฉากรับภาพ ณ ตำแหน่งที่อยู่ระหว่างเครื่องฉายสไลด์กับฉากรับภาพ โดยห่างจากเครื่องฉายสไลด์ 1 000 มิลลิเมตร และห่างจากฉากรับภาพ 7 500 มิลลิเมตร (ดูรูปที่ 1)

10.4.2.3 เปลี่ยนตำแหน่งที่ฉายสไลด์ผ่านให้ทั่วแผ่นตัวอย่าง ยกเว้นบริเวณที่ห่างจากขอบทั้ง 4 ด้าน ประมาณ 25 มิลลิเมตร โดยการเลื่อนตัวอย่างในทิศทางที่ขนานกับระนาบของฉากรับภาพแล้วรายงานลักษณะภาพเส้นตรงที่ปรากฏบนฉากรับภาพ



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 1 การทดสอบรอยเส้นและรอยคลื่น  
(ข้อ 10.4.2.2)




## 10.5 ความโค้ง (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ)

## 10.5.1 การวัดความโค้งสำหรับโค้งเดี่ยว (ดูรูปที่ 2)

ตั้งตัวอย่างในแนวตั้งให้อยู่ในลักษณะอิสระที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้ไม้บรรทัดเส้นตรง (straight edge) ทาบ และใช้ฟีลเลอร์เกจ (feeler gauge) วัดช่องว่างระหว่างกระจกกับไม้บรรทัดเส้นตรงในตำแหน่งที่กว้างที่สุด เป็นความสูงของส่วนโค้ง (a) ส่วนความยาวของคอร์ด (c) เท่ากับความยาวระหว่างจุดสัมผัสของไม้บรรทัดเส้นตรงกับตัวอย่าง แล้วคำนวณความโค้งสำหรับโค้งเดี่ยวจากสูตร

$$\text{ความโค้ง ร้อยละ} = \frac{a}{c} \times 100$$



AB คือ ตัวอย่าง

a คือ ความสูงของส่วนโค้ง เป็นมิลลิเมตร

c คือ ความยาวของคอร์ด เป็นมิลลิเมตร


รูปที่ 2 การวัดความโค้งสำหรับโค้งเดี่ยว

(ข้อ 10.5.1)

10.5.2 การวัดความโค้งสำหรับโค้งแบบคลื่น

ตั้งตัวอย่างเช่นเดียวกับข้อ 10.5.1 ทาบไม้บรรทัดสันตรงที่ยอดคลื่นหนึ่งกับอีกยอดคลื่นหนึ่งที่อยู่ถัดไป วัดระยะระหว่างท้องคลื่นกับไม้บรรทัดสันตรง (a) ด้วยฟีเลอร์เกจ และวัดระยะระหว่างจุดทั้งสองที่ไม้บรรทัดสันตรงสัมผัสกับยอดคลื่น (c) ดังแสดงในรูปที่ 3 แล้วคำนวณความโค้งสำหรับโค้งแบบคลื่น จากสูตร

$$\begin{aligned} \text{ความโค้ง ร้อยละ} &= \frac{(a_1 + a_2)}{2} \times \frac{100}{c_1} && \text{หรือ} \\ &= \frac{(a_3 + a_4)}{2} \times \frac{100}{c_2} \end{aligned}$$



AB คือ ตัวอย่าง

a<sub>1</sub> และ a<sub>2</sub> คือ ความสูงของยอด เป็นมิลลิเมตร

a<sub>3</sub> และ a<sub>4</sub> คือ ความลึกของแอ่ง เป็นมิลลิเมตร

c<sub>1</sub> คือ ความยาวจากยอดหนึ่งถึงอีกยอดหนึ่ง เป็นมิลลิเมตร

c<sub>2</sub> คือ ความยาวจากแอ่งหนึ่งถึงอีกแอ่งหนึ่ง เป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 3 การวัดความโค้งสำหรับโค้งแบบคลื่น  
(ข้อ 10.5.2)

## 10.6 ความทนแสง

## 10.6.1 เครื่องมือ

10.6.1.1 เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตชนิดที่มีหลอดไฟไอปรอท กำลังไฟฟ้า  $750 \pm 50$  วัตต์ หรือหลอดไฟฟ้ายื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า และมีอุปกรณ์สำหรับปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ

10.6.1.2 โฟโตมิเตอร์ ใช้แสงมองเห็นได้ (visible light)

## 10.6.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดตัวอย่างเป็นชิ้นทดสอบ ขนาดประมาณ 100 มิลลิเมตร  $\times$  300 มิลลิเมตร แผ่นละ 1 ชิ้น ในกรณีของกระจกนิรภัยหลายชั้นที่ทำด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์ หรือกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นโค้ง ให้ใช้ตัวอย่างเป็นชิ้นทดสอบ

## 10.6.3 วิธีทดสอบ

10.6.3.1 วัดค่าการส่องผ่านของแสงของชิ้นทดสอบ (a) ด้วยโฟโตมิเตอร์

10.6.3.2 วางหรือตั้งชิ้นทดสอบในเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตซึ่งควบคุมอุณหภูมิไว้ที่  $45 \pm 5$  องศาเซลเซียส ในตำแหน่งที่ลำแสงตั้งฉากกับพื้นผิวของชิ้นทดสอบ และชิ้นทดสอบห่างจากหลอดไฟ ไอปรอท 230 มิลลิเมตร

10.6.3.3 ฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตนานประมาณ 100 ชั่วโมง

10.6.3.4 นำชิ้นทดสอบออกมาวัดค่าการส่องผ่านของแสง (b) แล้วคำนวณอัตราการลดของการส่องผ่านของแสงจากสูตร

$$\text{อัตราการลดของการส่องผ่านของแสง ร้อยละ} = \frac{(a-b) \times 100}{a}$$

เมื่อ a คือ ค่าการส่องผ่านของแสงของชิ้นทดสอบก่อนรับแสงอัลตราไวโอเล็ต เป็นร้อยละ

b คือ ค่าการส่องผ่านของแสงของชิ้นทดสอบหลังจากรับแสงอัลตราไวโอเล็ตแล้ว เป็นร้อยละ

10.6.3.5 ตรวจสอบชิ้นทดสอบ แล้วรายงานผล

## 10.7 ความทนความร้อน

## 10.7.1 การเตรียมตัวอย่าง

ตัดตัวอย่างเป็นชิ้นทดสอบขนาดประมาณ 300 มิลลิเมตร  $\times$  300 มิลลิเมตร แผ่นละ 1 ชิ้น ในกรณีของกระจกนิรภัยหลายชั้นที่ทำด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์ หรือกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นโค้ง ให้ใช้ตัวอย่างเป็นชิ้นทดสอบ

## 10.7.2 วิธีทดสอบ

แช่ชิ้นทดสอบในแนวตั้งให้มิดน้ำนาน 3 นาที ในหม้อน้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส ย้ายชิ้นทดสอบมาแช่โดยวิธีเดียวกันนานประมาณ 2 ชั่วโมง ในหม้อน้ำเดือด แล้วตรวจสอบชิ้นทดสอบ

## 10.8 ความทนแรงกระแทก

## 10.8.1 เครื่องมือ

10.8.1.1 อุปกรณ์ปล่อยลูกเหล็กกลมให้ตกอย่างอิสระจากความสูงที่กำหนด

10.8.1.2 กรอบเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 600 มิลลิเมตร 2 กรอบ โดยมีกรอบล่างติดกับฐานและกรอบบนอิสระ ฐานตั้งอยู่บนแผ่นยางที่มีความแข็ง 50 IRHD และหนา 3 มิลลิเมตร

10.8.1.3 ลูกเหล็กกลมผิวเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5 มิลลิเมตร และหนักประมาณ 1 040 กรัม

10.8.2 การเตรียมตัวอย่าง


เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ  $23 \pm 2$  องศาเซลเซียส นานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนนำไปทดสอบ

10.8.3 วิธีทดสอบ

10.8.3.1 ใส่ตัวอย่างลงไปในการอบเหล็กทั้งสองโดยมีกรอบยางที่มีความแข็ง 50 IRHD กว้าง 15 มิลลิเมตรหนา 3 มิลลิเมตร รองระหว่างตัวอย่างกับกรอบเหล็กทั้งสอง (ดูรูปที่ 4)

10.8.3.2 ใช้อุปกรณ์ปล่อยลูกเหล็กกลมยัดลูกเหล็กกลมไว้ให้ผิวล่างของลูกเหล็กกลมห่างจากตัวอย่าง 1 200 มิลลิเมตร แล้วปล่อยให้ตกลงกระทบบริเวณภายในรัศมี 25 มิลลิเมตร จากจุดกึ่งกลางของตัวอย่าง 1 ครั้ง

10.8.3.3 ตรวจสอบนิจตัวอย่าง แล้วรายงานผล



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 4 การทดสอบความทนแรงกระแทก

(ข้อ 10.8.3.1)


10.9 ความทนแรงกระแทกทะเล (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผ่นเรียบ ชนิด II)

10.9.1 เครื่องมือ

เครื่องทดสอบความทนแรงกระแทกทะเล ดังรูปที่ 5 ประกอบด้วย


10.9.1.1 โครงเครื่องทดสอบ (ดูรูปที่ 5 และรูปที่ 6) ทำด้วยเหล็กโครงสร้างรูปตัวยูกว้างไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร การประกอบทำโดยวิธีเชื่อมหรือยึดด้วยสลักเกลียวให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากพร้อมฐานที่ยึดกับพื้นอย่างมั่นคง โดยมีเหล็กโครงสร้างรูปตัวยูที่มีขนาดเดียวกันค้ำหรือยันอย่างใดอย่างหนึ่งให้กรอบอยู่ในแนวตั้ง

10.9.1.2 กรอบยึดตัวอย่าง (ดูรูปที่ 6) เป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 กรอบซ้อนกัน ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ใช้สำหรับประกบและยึดตัวอย่างให้ติดกับกรอบดังกล่าว รอบกรอบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวอย่าง มีแผ่นยางที่มีความแข็ง 50 IRHD ขนาดกว้าง 20 มิลลิเมตรหนา 10 มิลลิเมตร รองอยู่



หน่วยเป็นมิลลิเมตร


รูปที่ 5 การทดสอบความทนแรงกระแทกทะลุ  
(ข้อ 10.9.1 ข้อ 10.9.1.1 และข้อ 10.9.3)



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 6 กรอบยึดตัวอย่าง  
(ข้อ 10.9.1.1 และข้อ 10.9.1.2)

- 10.9.1.3 ถู้น้ำหนัก ทำด้วยแผ่นหนังหนา 1.5 มิลลิเมตร เย็บประกอบแผ่นหนังชั้น A 2 ชั้น และชั้น B 4 ชั้น เข้าด้วยกันให้มีลักษณะและขนาดดังรูปที่ 7 ตลอดความยาวของถู้นในแนวตั้ง มีแกนเหล็กหรือเก็ลียวซึ่งมีแป้นเก็ลียวสำหรับยึดปากและก้นถู้น ที่ปากถู้นมีตะขอหรือห่วงสำหรับแขวนถู้นด้วย ด้านนอกโดยรอบถู้นให้พันยางด้วยแถบกาวไฟเบอร์กลาสส์ขนาดกว้าง 12 มิลลิเมตร หนา 0.15 มิลลิเมตร ให้แถบกาวซ้อนเหลื่อมกันและคลุมผิวด้านนอกของถู้นทั้งหมด ภายในถู้นบรรจุเม็ดตะกั่วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ให้น้ำหนักรวมทั้งหมด  $45 \pm 0.1$  กิโลกรัม แขนงถู้น้ำหนักด้วยลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร ไว้ที่คานของเครื่องทดสอบ โดยให้ส่วนที่ป้องกันที่สุดอยู่ต่ำกว่าคานประมาณ 1 524 มิลลิเมตร



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 7 ลักษณะและขนาดของถุงน้ำหนัก (ข้อ 10.9.1.3)

10.9.2 การเตรียมตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ  $23 \pm 2$  องศาเซลเซียส นานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนนำไปทดสอบ

10.9.3 วิธีทดสอบ (ดูรูปที่ 5)

- 10.9.3.1 ประกอบตัวอย่างเข้ากับกรอบยึดตัวอย่างให้แน่น ในกรณีที่สูงกระจุกของตัวอย่างหนาไม่เท่ากันให้เอากระจุกชั้นบางประกบกับกรอบยึดตัวอย่างอันหนา ทั้งนี้เพื่อให้กระจุกชั้นบางนั้นหันหน้าเข้าหาถุงน้ำหนัก แล้วยึดกรอบยึดตัวอย่างกับโครงเครื่องทดสอบโดยวิธีที่เหมาะสม โดยให้ส่วนป่องที่สุดของถุงน้ำหนักที่แขวนอย่างอิสระอยู่ในแนวตรงกับจุดกึ่งกลางของตัวอย่าง หรือในบริเวณรอบจุดกึ่งกลางของตัวอย่างภายในรัศมีไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และห่างจากผิวของตัวอย่างไม่เกิน 13 มิลลิเมตร
- 10.9.3.2 จัดถุงน้ำหนักให้อยู่ในตำแหน่งที่มีความสูงของการตกกระแทก 300 มิลลิเมตร ตามที่กำหนดในตารางที่ 3 ปล่อยลงมากระแทกตัวอย่างด้วยน้ำหนักของตัวเอง แล้วตรวจการแตกทะลุของตัวอย่าง ถ้าตัวอย่างแตกทะลุทั้ง 2 ชั้น ให้ตรวจสอบขนาดของช่องแตก
- 10.9.3.3 ถ้าตัวอย่างไม่แตกทะลุทั้ง 2 ชั้น ให้ทดสอบซ้ำตามข้อ 10.9.3.2 โดยเพิ่มความสูงของการตกกระแทกตามลำดับความสูงของการตกกระแทกที่กำหนดในตารางที่ 3 เมื่อตัวอย่างแตกทะลุทั้ง 2 ชั้น ให้หยุดทดสอบ และตรวจขนาดของช่องแตกที่ความสูงแรกที่ทำให้ตัวอย่างแตกทะลุทั้ง 2 ชั้น
- 10.9.3.4 ถ้ากระจุกที่เป็นวัสดุของตัวอย่างแตกเพียงชั้นเดียว ให้กระแทกตัวอย่างที่ระดับสูงของการตกกระแทกเดิมอีกครั้ง ถ้าตัวอย่างยังคงแตกทะลุเพียงชั้นเดียว จึงจะเพิ่มความสูงของการตกกระแทกเป็นความสูงในลำดับถัดไป

ตารางที่ 3 ความสูงของการตกกระแทกตามลำดับครั้งของการปล่อยถุงน้ำหนัก

(ข้อ 10.9.3.3)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

|                                     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| ลำดับครั้งของการปล่อย<br>ถุงน้ำหนัก | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7     | 8     | 9     | 10    |
| ความสูงของการตกกระแทก               | 300 | 380 | 480 | 610 | 770 | 960 | 1 200 | 1 510 | 1 900 | 2 300 |